

RAKOLL DO 5139

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN:

RAKOLL DO 5139 es una cola basada en dispersión acuosa de resinas sintéticas especialmente indicada para el encolado de folio de acero inoxidable a aglomerado en condiciones de prensado con temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características	Valor	Unidad	Método Interno	Norma Adaptada
Color	Blanco	-	Análisis visual	-
Viscosidad(Brookfield RV,SP1,10RPM,20°C)	Aprox. 7 500	mPa.s	I PRO 0011	ASTM D 2196
PH	(a fecha de fabricación) Aprox. 9	-	I PRO 00 09	DIN 53785

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:

Las superficies a encolar deben estar limpias y exentas de polvo y grasas.

Aplicar la cola sobre el aglomerado de madera y unir ambas partes prensando dentro del tiempo abierto de la cola, hasta que se desenvuelva una adhesión inicial suficiente.

El tiempo abierto y el secado de la cola dependen de las condiciones de trabajo, normalmente a temperatura y humedad de la madera, calidad de la madera y cantidad de cola aplicada, etc.

ALMACENAJE:

La cola **RAKOLL DO 5139** debe ser conservada herméticamente cerrada en el embalaje original. Esta cola es sensible al frío, por lo que debe evitarse el almacenaje a bajas temperaturas. En estas condiciones puede conservarse durante 6 meses.

Toda la información es dada de buena fe y es el resultado de nuestra propia experiencia y de las pruebas que hemos realizado, debiendo considerarse como orientación a las diferentes aplicaciones. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos, pero no somos responsables de los resultados finales, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Recomendamos que se realicen ensayos exhaustivos para confirmar la aplicabilidad de cada producto antes de iniciar la producción.

Fecha: 2006-12-15