

Rakoll® HP/2-A

Tipo de adhesivo	Adhesivo a base de dispersión acuosa.
Ventajas del producto	Permite una alta velocidad de dosificación y logra un alto nivel de resistencia al calor después del encolado.
Aplicaciones usuales	Desarrollado para su uso continuo en el post-forming de HPL / CPL y laminados de poliéster en máquinas de post-formado. Adecuado para aplicación con pistola de pulverización (spray-gun).
Sustratos adecuados	HPL, CPL, poliéster laminado, tableros de madera, etc.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Base	dispersión de acetato de polivinilo (PVAc)
Color	blanco, transparente cuando seca
Punto de reblandecimiento	aprox. +4°C
pH	aprox. 5
Viscosidad (Brookfield HB, huso 3, 20 rpm, a 20°C)	aprox. 6 600 mPa.s
Vida útil	12 meses



H.B. Fuller

AFINA

www.afina.es

Tel +34 957 502 202

info@afina.es

TECHNICAL DATA SHEET

Rakoll® HP/2-A

Instrucciones de aplicación

Preparación del material:

Sustrato: el perfil sobre el sustrato debe corresponder con los rodillos de presión y ser cortado limpiamente; las transiciones en particular, deben estar perfectamente formados.

Material de revestimiento: las hojas de HPL / CPL o laminados de poliéster deben ser adecuados para post-formado. Deben tener en cuenta las instrucciones del fabricante relativas a temperaturas de postformado, etc.

Aplicación del adhesivo:

El adhesivo se puede aplicar por pulverización o con rodillos. La dispersión de cola usando pistolas de pulverización debe ajustarse de modo que un resultado de la película de pegamento sobre el perfil de borde del sustrato y la parte solapada de la hoja de laminado de alta presión, sea lo más fina y uniforme posible. La presión de pulverización se debe configurar de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la máquina. Como valor de referencia, se puede asumir una presión de aprox.1,2 bares.

Ajustes de la máquina:

Velocidad de avance y secado deben ajustarse para que el adhesivo se seque hasta transparente, pero aún contenga una cierta cantidad de agua antes de la placa de laminado o estratificado de poliéster se dobla.

Instrucciones de limpieza

Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.

Envase típico

Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco a más de 5°C y menos de 35°C.

Consejos de eliminación

Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Consejos de seguridad

Consulte los consejos de seguridad en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.



H.B. Fuller

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

AFINA.es