

Swift[®] hardener 4547

- Tipo de adhesivo** Agente reticulante para adhesivos base acuosa.
- Ventajas del producto** Mejora la resistencia térmica de la unión.
- Aplicaciones usuales** Es utilizado en adhesivos base acuosa como PU, vinilo y acrílico.
- Sustratos adecuados** No es aplicable.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Base	isocianato
Color	liquido incoloro
Viscosidad	aprox. 1100 mPa.s a 20°C
Contenido sólido	100%
Contenido en isocianato	aprox. 22%
Densidad	aprox. 1.15 g/cm ³
Vida útil	6 meses

Swift® hardener 4547

Instrucciones de aplicación

Este producto se determina sobre la base de 3 a 5,5% en volumen o en peso.
La incorporación en el adhesivo debe hacerse lentamente bajo agitación.
Remueva bien la mezcla antes de usar.

Instrucciones de limpieza

Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.

Envase típico

Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.

Condiciones de almacenamiento

En envases de origen protegidas del sol, el polvo, la humedad y las altas temperaturas. Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco a más de 10°C y menos de 35°C.

Consejos de eliminación

Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Consejos de seguridad

Consulte los consejos de seguridad en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.



H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us