

## Rakoll® TE 5724

### Tipo de adhesivo

Cola termofusible a base de copolímero EVA.

### Ventajas del producto

- tiempo abierto largo
- agarre inicial elevado
- buenas propiedades de adhesión
- no produce hilos en la aplicación con rodillo
  - la junta encolada es mucho menos visible comparativo a los adhesivos termofusibles convencionales

### Aplicaciones usuales

Destinada a la aplicación de cantos plásticos (PVC, ABS, PP, etc.), melaminas, laminados, cantos de chapa, etc. a paneles de aglomerado o MDF. También es adecuado para el recubrimiento de molduras con chapa.

### Sustratos adecuados

Cantos de PVC, ABS, PP, etc., melaminas, laminados, madera, etc., paneles de aglomerado o MDF.

### Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Color	amarillo
Viscosidad (Brookfield HB; 204°C)	aprox. 48 000 mPa.s
Punto de Reblandecimiento (anillo y bola)	aprox. 100°C
Vida útil	12 meses



### Instrucciones de aplicación

Todos los materiales deben de estar limpios y exentos de polvo y grasa. La máquina deberá ser ajustada según instrucciones del fabricante de maquinaria.

#### Condiciones de trabajo aconsejadas:

- temperatura ambiente y del material: 18 - 20°C
- humedad de la madera: 8 - 10%
- temperatura de pré-fusión: 150 - 170°C
- temperatura de trabajo en el rodillo aplicador: 180 - 200°C -
- velocidad de alimentación: a partir de 15 m/min
- gramaje de cola aplicada: 120 - 250 g/m<sup>2</sup>

Dada la variedad de materiales y las diferencias verificadas en las propiedades de adhesión, se recomienda la ejecución de ensayos preliminares con vista a la determinación de las condiciones óptimas de trabajo.

Durante las paradas prolongadas se debe bajar la temperatura del hot-melt a 140°C para evitar su degradación.

### Instrucciones de limpieza

Los coleros de fusión deben ser limpiados regularmente para evitar las incrustaciones de cola quemada.

### Envase típico

Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.

### Condiciones de almacenamiento

Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco.

### Consejos de eliminación

Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos de seguridad (FDS).

### Consejos de seguridad

Consulte los consejos de seguridad en la ficha de datos de seguridad (FDS).

## Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

**IMPORTANTE:** La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.



## H.B. Fuller

**NOTA PARA LOS USUARIOS:** al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

**H.B. Fuller Company**

info-europe@hbfuller.com  
www.hbfuller.com/  
eimea/contact-us