



swift®therm 4108 H white

Descripción

Adhesivo termofusible sin cargas para recubrimiento de molduras chapilla de madera y papel.

Propiedades

Transparente y elástico con buena adhesión y alta pegajosidad, buena resistencia a la temperatura, largo tiempo abierto y buena estabilidad térmica en la fusión.

Para recubrir molduras de madera maciza, tablero aglomerado y tablero de fibra de densidad media con láminas de chapilla de madera y papel.

Características técnicas

Base Copolímero EVA

Aspecto Sólido blanco

Viscosidad (Brookfield)

a 190°C aprox. 20 000 mPa.s

a 200°C aprox. 16 000 mPa.s

Densidad a 20°C aprox. 0,95 g/cm³

Punto de reblandecimiento aprox. 110°C

Mettler (ASTM D-3461-76)

Instrucciones de uso

Temperatura ambiente y de 18°C - 22°C
los materiales

Humedad de la madera 8 a 12%

Humedad relativa del aire 65 a 75%

Temperatura de aplicación Chapa de pino: 170°C - 180°C

Chapa de otras maderas:

180°C

Papel: : 210°C - 220°C

Velocidad de máquina 18 – 40 m/min

Trabajando a 170-180°C mejora la humectación de las chapillas de pino sobre la moldura, consiguiendo mejores pegados. En este último caso se recomienda aumentar el gramaje un 10-15%.

La estructura de los materiales y las condiciones de trabajo influyen sobre el pegado. Por lo tanto recomendamos la realización de ensayos previos en cada caso

Consultar su ficha de datos de seguridad.

Higiene y seguridad



Limpieza

Mientras el producto está caliente puede hacerse una limpieza preliminar por medio de una espátula. Los residuos de producto con la resina de limpieza swift clean 4000

Almacenamiento y caducidad

El producto es estable durante 1 año si se almacena en lugar fresco y seco, entre 5°C y 25°C, protegido del polvo. No le afecta el frío.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto.

Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.



H.B. Fuller

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las **Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller** vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, **la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller** sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, **se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.** H.B. Fuller **no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente** derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales

debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

H.B. Fuller Company

Info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/eimea/
contact-us