

Rakoll® TE 562

Tipo de adhesivo Adhesivo termofusible.

Ventajas del producto

- tiempo abierto largo
- buenas propiedades de adhesión
- producto sin cargas
- incoloro y transparente
- presenta una fuerza de unión muy alta, permitiendo un bajo gramaje y una línea de encoladura casi invisible

Aplicaciones usuales Universalmente utilizado en canteadoras para el pegado de cantos de plástico (PVC, ABS, PP, etc.), melaminas, HPL, chapa, etc., a paneles de aglomerado y MDF.

Sustratos adecuados Bordes de plástico (PVC, ABS, PP), melamina, HPL y de chapa.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Base	EVA
Color	incoloro, transparente
Punto de reblandecimiento (A&B – ASTM E28)	aprox. 103°C
Viscosidad (Brookfield HB, a 204°C)	aprox. 55 000 mPa.s
Vida útil	12 meses



H.B. Fuller

AFINA

www.afina.es

Tel +34 957 502 202

info@afina.es

TECHNICAL DATA SHEET

Instrucciones de aplicación

Los sustratos deben estar perfectamente limpios y libres de polvo y grasa. La máquina debe ser ajustada de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de la máquina.

Condiciones de trabajo recomendadas:

- Humedad de la madera: 8 – 10%
- Temperatura de aplicación (en el rodillo): 180°C – 200°C
- Velocidad de alimentación: 20 m/min
- Gramaje del adhesivo: 120 – 250 g/m²

Los cantos pueden tener propiedades de adhesión muy diferentes, incluso si el material base es el mismo. Por esta razón, es aconsejable hacer pruebas si los bordes son de un tipo desconocido para probar la idoneidad del adhesivo. Se deben seguir las recomendaciones dadas por los fabricantes de bandas de borde.

Durante largas paradas, la temperatura del adhesivo debe ser bajada a una temperatura de 160°C para evitar la degradación de las características adhesivas.



H.B. Fuller

AFINA

www.afina.es

Tel +34 957 502 202

info@afina.es

TECHNICAL DATA SHEET

Instrucciones de limpieza Todas las incrustaciones residuales de adhesivo deben ser completamente extraídas del tanque de fusión de vez en cuando ya que conducen mal el calor y causan una disminución de la temperatura del adhesivo.
Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles.

Envase típico Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles.

Condiciones de almacenamiento Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.

Consejos de eliminación Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Consejos de seguridad A la temperatura de trabajo recomendada, el adhesivo termofusible causará quemaduras en contacto con la piel. No inhalar los humos que se liberan a la temperatura de trabajo. En todo caso, se debe instalar un sistema de extracción adecuado en el área de trabajo. Consulte otros consejos de seguridad en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.



H.B. Fuller

NOTA PARA LOS USUARIOS: al solicitar/recibir el producto, usted acepta las Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza, se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos. H.B. Fuller no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.

H.B. Fuller Company

info-europe@hbfuller.com
www.hbfuller.com/
eimea/contact-us

Ninguna de las disposiciones del presente contrato excluirá o limitará la responsabilidad de H.B. Fuller por fraude, imprudencia temeraria, fallecimiento o daños personales debidos a una negligencia o incumplimiento de cualquier término implícito obligatorio.

AFINA.es